

HEPRO⁺.CH

HEPPY CLEAN BARBECUE

Agenti d'impregnazione
Imballaggio: fusto da 20 kg
Numero articolo: 022 00 09



Caratteristiche

- Finitura acquosa per la protezione dei tessuti
- Idrorepellenza, oleorepellenza e funzione antimacchia
- I tessuti impregnati rimangono traspiranti
- La mano del tessuto resta morbida e piacevole al tatto
- Efficace già a basse temperature di condensazione
- La brillantezza dei colori resta intatta
- Privo di PFOA (acido perfluorottanoico) e di PFOS (acido perfluorottansolfonico)
- Ridotto contenuto di fluoro grazie a polimeri altamente ramificati

Impiego

Per i tessuti dell'abbigliamento, l'applicazione di HEPPY CLEAN BARBECUE deve essere eseguita nel processo di immersione e rotazione come ultimo bagno di risciacquo in una lavacentrifuga. Nel caso di tessuti di grandi dimensioni, HEPPY CLEAN BARBECUE può anche essere applicato a spruzzo.

Avvertenze

Conservazione:

Il prodotto dovrebbe essere conservato al riparo dal gelo, nonostante una volta scongelato sia riutilizzabile senza perdita di qualità. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 12 mesi nella confezione originale chiusa.

Requisiti qualitativi (in funzione dei materiali e del processo)

Sulla scorta delle procedure sopra descritte, è possibile soddisfare i requisiti specificati nelle norme

- DIN EN 24920 (proprietà idrorepellenti/spray test);
- DIN EN ISO 14419 (finitura oleorepellente);
- DIN EN 469 (resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide);
- EN ISO 15025 (influenza dell'impregnazione sulla propagazione del fuoco);
- DIN EN ISO 20811 (influenza dell'impregnazione sulla resistenza alla penetrazione dell'acqua).

Questo documento è destinato esclusivamente all'uso commerciale. Viene fornito senza impegno e si basa sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utente verificare se i prodotti sono adatti alle applicazioni e agli scopi previsti. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia della qualità o della durata dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. Si consiglia di prendere in considerazione anche l'attuale scheda di sicurezza dell'UE.

HEPRO⁺.CH

HEPPY CLEAN BARBECUE

Agenti d'impregnazione
Imballaggio: fusto da 20 kg
Numero articolo: 022 00 09



Dati tecnici

Densità	(20°C)	1,00 g/ml
pH	(conc.)	3,0 - 4,0

Processo di lavaggio

La finitura con HEPPY CLEAN BARBECUE richiede un bagno solo. Prima dell'impregnazione è necessario rimuovere dai tessuti puliti tutti i residui di detersivo e alcalini mediante un accurato risciacquo, perché anche quantità ridotte di tensioattivi o di detersivi possono ridurne l'efficacia. Il dosaggio deve essere pari a 40 ml/kg. Il bagno di finitura dovrebbe avere un pH compreso tra 5 e 6. A tale bagno si aggiunge il quantitativo previsto di HEPPY CLEAN BARBECUE (rapporto nel bagno di lavaggio compreso tra 1:3 e 1:4). Il bucato viene trattato per 10 minuti nel liquido di impregnazione a 30–40 °C, centrifugato brevemente e asciugato. Centrifugare i tessuti a membrana a più riprese. L'asciugatura deve avvenire alla massima potenza termica. Per il completo dispiego dell'effetto impregnante è necessaria una temperatura di asciugatura all'uscita dal tamburo di 80 °C per almeno 7 minuti.

Applicazione a spruzzo

A mano, fuori dalla macchina:
HEPPY CLEAN BARBECUE viene diluito con acqua in un rapporto di 1:4 e spruzzato uniformemente sul bucato con un dispositivo a spruzzo reperibile in commercio. Un apporto di calore di almeno 30 °C aumenta l'effetto impregnante.

N. B.: Evitare di inspirare le sostanze nebulizzate! Garantire un'apposita aspirazione!

Asciugatura

A seconda della resistenza alle temperature degli articoli trattati, essi vengono asciugati nell'asciugatrice oppure, una volta stesi, a temperatura ambiente (come gli articoli di cuoio). Si raggiunge già un sensibile effetto impregnante con un'asciugatura di 30 °C, tuttavia per il completo dispiego dell'effetto impregnante sono necessarie temperature più alte.

Questo documento è destinato esclusivamente all'uso commerciale. Viene fornito senza impegno e si basa sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utente verificare se i prodotti sono adatti alle applicazioni e agli scopi previsti. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia della qualità o della durata dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. Si consiglia di prendere in considerazione anche l'attuale scheda di sicurezza dell'UE.